

LEPIDLO EXCELENT FLEX LT C2TE S1

Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ

- standardní i lité použití
- vhodné pro dlažby s podlahovým topením
- pro interiér i exteriér
- vhodné pro slinuté dlaždice
- třída C2TE S1

SLOŽENÍ

Směs na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

DEFINICE VÝROBKU

Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu.

BARVA

Šedá.

TECHNICKÁ DATA

CE	
Divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s , Smrčkova 2485/4 180 00 Praha 8 STAVL 535 PoV ST - 019/2018 18	
EN 12004:2007 + A1:2012 C2TE S1 - zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí pro vnitřní a venkovní obklady	
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list
Pevnost spoje, vyjádřena jako:	
- vysoká počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²
Trvalá odolnost:	
- vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²
- vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²
- vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm ²

INFORMATIVNÍ

Doba zavadnutí	30 minut
Doba zpracovatelnosti	90 minut

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při +20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.



LEPIDLO EXCELENT FLEX LT C2TE S1

PODKLADNÍ NÁTĚR

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weberpodkladu A s vodou v poměru 1:5, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weberpodklad haft. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft neředěný.

POPIS ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo pro klasický způsob lepení se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5,5 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Použití lepidla na fluidní (litý) způsob Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 7 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

NÁRADÍ

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm (dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1200 cm² doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20×8 mm).

ČIŠTĚNÍ

Nádoby a náradí se po použití očistí vodou.

POUŽITÍ

- pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton
- pro lepení dlažby na podklady se zabudovaným topením
- na lodžie, balkony
- podlahy ve vlhkých provozech
- k lepení keramických, slinutých, kameninových obkladů, obkladů z umělých kamenů, skleněných tvárníc
- nedoporučuje se na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

APLIKACE

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6×6 mm, 8×8 mm nebo 10×10 mm dle velikosti dlaždic. Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn. na dlaždicí se nanese vrstva lepidla 1 – 2 mm silná. Stejněho efektu dosáhneme fluidním lepením. Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hod.

SPOTŘEBA

4 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

BALENÍ

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

UPOZORNĚNÍ

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

LIKVIDACE ODPADŮ

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**