TECHNICKÝ LIST

LEPICÍ PĚNA PISTOLOVÁ

Nízkoexpanzní polyuretanová lepicí hmota pro vzájemné lepení stavebních materiálů. Určena k lepení zdiva z pálených cihel, betonu, lehčeného betonu apod. Vhodná pro lepení obkladových i tepelně izolačních panelů, např. extrudovaného polystyrenu XPS. Výborně přilne na cihly, kámen, beton, dřevo, sádrokarton, pěnový polystyrén, polyuretan i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PE, PP, PTFE, silikon). Rychle vytvrzuje, vytváří velmi pevný a odolný spoj s dlouhodobou životností. Určena pro aplikaci pistolí.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Dózu před aplikací důkladně protřepejte po dobu min. 30 sekund. Našroubujte v poloze ventilem vzhůru na aplikační pistoli. Povrch musí být, čistý bez prachu a mastnoty. Nesoudržné povrchy doporučujeme předem napenetrovat vhodným přípravkem. Na lepený podklad nanášejte pruhy široké cca 3 cm. Při lepení izolačních desek naneste pruh po celém obvodu i do středu desky. V případě velkoplošného nanášení dodržujte distanci mezi jednotlivými pruhy asi 20 cm. Lepené materiály ihned přiložte, a mírným tlakem vyrovnejte do požadované polohy.

Pracovní teplota: +5°C až +35°C, doporučená teplota obsahu náplně +10°C až +25°C. Lepicí hmota začíná tuhnout po cca 15 až 30 minutách (dle okolních podmínek), finální vlastnosti spoj získá za 12 hodin.

Balení:

- aerosolová plechovka o obsahu 750 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

Technické údaje:

Báze:	polyuretan
Konzistence:	tixotropní pěna
Aplikační teplota:	+5°C až +35°C
Optimální teplota:	+20°C
Povrch nelepivý:	cca 10 min.*
Počátek tuhnutí:	15 - 30 min.*
Plné vytvrzení:	12 hod.*
Hustota:	15 - 20 kg/m³
Třída hořlavosti pěny (DIN 4102):	B3

* Hodnoty se mohou měnit v závislosti na okolních podmínkách jako teplota a úroveň vzdušné vlhkosti.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Použijte ochranné rukavice a brýle. Vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Případné další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.

Poznámka: Informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky.